

CBG Fire Barrier - 2,5

TDS-No. 7060

Painel composto ultrafino, leve e universal sobre base de basalto e vitrocerâmica com efeito endotérmico.

- 100% natural e quimicamente neutro
- Antibacteriano
- Resistente à corrosão
- Termorresistente
- Resistente à humidade
- Amortecimento de vibrações
- Incombustível
- Não moldável
- Reciclável



Propriedades	Data
Descrição	Painel de proteção contra incêndios.
Áreas de aplicação	Por exemplo, barreiras corta-fogo, ligações.
Peso de base, [kg/m²]:	2,9 ± 0,5.
Espessura total, [mm]:	2,5 ± 0,2.
Material	Laminados de fibra cerâmica de basalto, laminados de vidro, adesivo inorgânico de proteção contra o fogo.
Ponto de fusão	≥ 1300°C.
Armazenamento*	Seco, proteger da humidade, temperatura de armazenamento 15 - 30°C.
Prazo de validade*	3-6 meses à temperatura ambiente, embalado em folha de proteção.
Instruções de segurança*	Para o processamento do produto acima referido, devem ser respeitadas as diretrizes da indústria química e da associação de seguros de responsabilidade civil, bem como as fichas de dados de segurança.
Nota de processamento*	Apenas após 24 horas de condicionamento à temperatura de processamento.
Observação geral*	Os dados e informações acima referidos baseiam-se em testes e investigações efetuados e constituem informações para o utilizador. Os utilizadores devem confirmar e garantir a adequação deste produto ao fim a que se destina, efetuando as suas próprias investigações e testes.
Largura * / Comprimento *	Até 1200 ± 1 mm / até 2980 ± 2 mm.

Entrega

* - São possíveis vários tamanhos e superfícies mediante pedido.

- Entrega em paletes envolvidas em película extensível.



Processamento e armazenamento

- Durante o processamento devem ser tomadas as medidas de proteção habituais. Recomenda-se o uso de luvas, proteção respiratória e óculos de proteção;
- Armazenamento horizontal, por exemplo, em paletes, numa superfície plana, protegida contra o deslizamento.



Sujeito a alterações

CBG Composites GmbH Egerpohl 2 D-51688 Wipperfürth / Alemanha
Tel: +49 2267 67 0 / Fax: +49 2267 67 222 / www.cbg-composites.de / info@cbg-composites.de

As informações técnicas sobre os nossos produtos refletem o estado dos nossos conhecimentos no momento da impressão. Por conseguinte, deve ser sempre utilizada a última edição da ficha de dados, uma vez que a nossa experiência e os conhecimentos estão em constante evolução. Em caso de dúvida, contacte-nos. aplicação apresentada é apenas exemplificativa e pode variar em casos individuais. Por conseguinte, não é relevante para efeitos de responsabilidade. Aplicam-se os nossos termos e condições gerais, que também podem ser consultados na nossa página inicial.